


Quanto primer devo usare?



IMBARCAZIONE A MOTORE



IMBARCAZIONE A VELA



IMBARCAZIONE A CHIGLIA LUNGA

Lunghezza (m)		4	6	7,5	9	11	13	15	4	6	7,5	9	11	13	15	4	6	7,5	9	11	13	15
Lunghezza (piedi)		15	20	25	30	36	43	49	15	20	25	30	36	43	49	15	20	25	30	36	43	49
Superficie (m ²)		8	12	20	24	34	50	70	6	9	14	22	29	37	48	10	13,5	21	28	43	48	76
Litri richiesti	Antipest*	4	6	9,5	11,5	16	28	38	3	4,5	7	10,5	18	22	29	5	6,5	10	13,5	23	29	45
	Epoxy Yacht HB	2,5	3,5	6	7	10	14	20	2	2,5	4	6,5	7	8	10	3	4	6	8	9	10	16
	Vinyl Primer	2	3	5,5	6,5	9	13	18	2,2	2,5	4	6	8	10	13	2,6	3,5	5,5	7,5	10	13	20

* Con due strati, il fattore di perdita considerato è del 20%