

Alternativ – mit Sperrgrund

**Außenholz nicht maßhaltig, Neu,
wasserbasierend,
deckend „getönt“ - seidenglänzend**

ALTERNATIVPOSITION

Zwischenanstrich SPERRGRUND bei hellen Farbtönen

**Neue und unbehandelte Holzflächen, außen (nicht
maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk,
Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä
wasserbasierend deckend „getönt“ seidenglänzend
behandeln:**

(Bauteil) (Art und Beschaffenheit)

..... m²

.....

Untergrundvorbereitung: Holzflächen anschleifen und säubern.

Imprägnierung: allseitig mit

VISIR OLJEGRUNNING Pigmentert

Isolieranstrich mit

JOTUN KVIST og SPERREGRUNNING

(mind. 120 µm Nassfilmstärke)

Zwischenanstrich mit

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

Schlussanstrich mit

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

seidenglänzend.