

HOLZAUFHELLSYSTEM IN LASUROPTIK RENOVIERSYSTEM



Holzschutz aus Norwegen

FARBTONBEISPIELE

Tipp:
Rund um die richtige Handhabung des RENOVIERSYSTEMs steht Ihnen Ihr Fachhändler gerne mit Tipps und Tricks zur Seite.



Lasurnachstellung **Ahorn 630**
1 x VISIR Pigmentert, 1 x Basiston „Holz“, 2 x Lasur Ahorn 630



Lasurnachstellung **Kiefer 10077**
1 x VISIR Pigmentert, 1 x Basiston „Holz“, 2 x Lasur Kiefer 10077



Lasurnachstellung **Eiche 10006**
1 x VISIR Pigmentert, 1 x Basiston „Holz“, 2 x Lasur Eiche 10006



Lasurnachstellung **Teak 623**
1 x VISIR Pigmentert, 1 x Basiston „Holz“, 2 x Lasur Teak 623

Dargestellte Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können je nach Untergrund, Glanzgrad, Auftragsmenge und Produktionscharge variieren.

HOLZAUFHELLSYS IN LASUROPTIK RENOVIE



Jotun Protects Property

Jotun (Deutschland) GmbH
Haferweg 38
22769 Hamburg

Tel. +49 40 | 8 51 96 - 38
Fax +49 40 | 8 50 89 55
info@jotun.de | www.jotun.com

Jotun in Österreich, Vertrieb durch:
Mautner Lackvertriebsges. m.b.H
Ägydigasse 18 | A-8020 Graz

Tel. +43 316 | 71 89 35
Fax +43 316 | 71 89 35 13
office@mautner-lacke.at
www.jotun-holzschutz.at



DUNKLE HOLZFLÄCHEN WIEDER AUFHELLEN

Mit dem RENOVIERSYSTEM von JOTUN haben Sie die Möglichkeit, altes, verwittertes, dunkles oder fleckiges Holz wieder gleichmäßig in einer hellen und frischen Holzoptik erscheinen zu lassen.

Die dafür von uns eingesetzten Produkte haben sich seit Jahrzehnten im rauen norwegischen Klima sowie auch im Alpenraum bestens bewährt. Bisher wurde bei Renovierungen oftmals eine deckende farbige Beschichtung eingesetzt, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erhalten.

Das RENOVIERSYSTEM bietet Ihnen die Möglichkeit, auf eine Lasuroptik in sehr breiter Farbtonauswahl zurückzugreifen. Rückseitig zeigen wir Beispiele wie Ahorn 630, Kiefer 10077, Eiche 10006 und Teak 623. Mit der Verwendung des speziell entwickelten Basistones „Holz“ sind jedoch weitere Lasurfarbtönnachstellungen annähernd aus unserer Lasurfarbtonkarte möglich. Selbst Lasurnachstellungen in sehr hellen Holzönen, welche im Außenbereich bisher nur mit Einschränkungen bei der Haltbarkeit möglich waren, können hier mit längeren Standzeiten realisiert werden.



Lasuroptik



Detailansicht vorher



Detailansicht nachher

Einsatzbereich

Wenn alte, verwitterte, graue und unansehnliche Holzflächen im Außenbereich wieder hell, frisch und wie neu aussehen sollen, kann das Renoviersystem zur Anwendung gelangen.

Gleichzeitig wird erreicht, dass sich die Renovierungsintervalle gegenüber einem herkömmlichen Lasurauftrag deutlich verlängern.

Voraussetzung

Die gründliche Vorbereitung des Untergrundes, der tragfähig und sauber sein muss, ist eine wichtige Voraussetzung.

Tragfähig bedeutet, dass durch Bürsten, Schleifen usw. ein wirklich fester Untergrund für den Systemaufbau geschaffen sein muss. Sauber heißt, frei von alten, nicht tragfähigen Altbeschichtungen, losen Holzteilen, Staub, Schmutz, Russ, Fetten und Ölen, sowie gereinigt von eventuellen Mikroorganismen wie Algen und Oberflächenpilzen.

Siehe hierzu auch die Informationen „Untergrundvorbehandlung“ in unserer Praxistipps-Broschüre.

Systemaufbau

Rohe bzw. vorbereitete (gereinigte und geschliffene/gebürstete) Holzflächen werden mit der hochwertigen Grundierung VISIR OLJEGRUNNING pigmenter oder JOTUN TREGRUNNING klar bearbeitet, dabei ist besonders auf Hirnholzflächen, Risse, Fugen etc. zu achten. Anschließend erfolgt ein deckender Anstrich mit der Renovierlasur in einem speziellen Farbton (Basiston „Holz“), um einen einheitlichen Untergrund zu erzielen. Gleichzeitig wird durch die Pigmentierung das Holz vor den schädigenden UV-Strahlen geschützt.

Zur optischen Nachstellung der Holzmaserung erfolgt anschließend ein zweimaliger Lasurauftrag im gewünschten Farbton. Die Schutzfunktion wird durch den deckenden Anstrich erhöht, die nachfolgenden Lasuraufträge dienen zur Nachstellung der Lasuroptik. Ein ungleichmäßiger Materialauftrag kann zu einer Abweichung im Ergebnis führen.

Reinigung/Vorbereitung der vergrauten Holzflächen

Flächen reinigen mit JOTUN KRAFTVASK

(verdünnt 1:10 mit Wasser) einstreichen oder einsprühen, ca. 3-5 Minuten einwirken und anschließend mit reichlich Wasser abspülen (Hochdruckreiniger/Flachstrahldüse und Druck dem jeweiligen Bauteil angepasst).



JOTUN KRAFTVASK

Schleifen/Bürsten

Nach Trocknung der Flächen lose verwitterte und nicht tragfähige Holzteile und Altanstriche entfernen. Scharfe Kanten runden. Tragfähige Altanstriche anschleifen.

Bei bereits profiliertem Holz bietet sich zudem ein Ausbürsten mit einer Messing- oder Zirkularbürste an, um in tiefer gelegene Frühholzzonen zu gelangen. Flächen gründlich abstauben.



Beschichtungsaufbau

Renoviersystem	Lösemittelhaltig	Wasserbasierend
Grundieren der rohen Holzstellen Hierbei Fugen und Risse satt ausgrundieren	JOTUN TREGRUNNING Klar 	VISIR OLJEGRUNNING Pigmentert 
Zwischenanstrich	TREBITT BASISTON „Holz“ 	DEMIDEKK ULTIMATE STRUKTURLASUR Basiston „Holz“ 
1. und 2. Lasuranstrich	TREBITT HOLZLASUR 	DEMIDEKK ULTIMATE STRUKTURLASUR 

An extrem belasteten Bauteilen, wie Balkonen, Ortgangbrettern, Dachaufbauten etc. empfehlen wir einen **zusätzlichen Lasuranstrich**. Auf maßhaltigen Bauteilen/Fenstern sollte ausschließlich die lösemittelhaltige TREBITT HOLZLASUR verwendet werden.