

Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung DECKEND in Lasuroptik - Lösemittelhaltig

Deckendes Renoviersystem in Lasuroptik auf
Holzflächen, außen (nicht maßhaltige Holzbauteile),
z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Holzverkleidungen
u. ä mit lösemittelhaltigem System seidenglänzend
behandeln:

(Bauteil)

(Art und Beschaffenheit)

..... m²

.....

Untergrundvorbereitung: Altanstriche auf Trag- und
Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Altanstriche
entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden.
Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz
abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern.

Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit
JOTUN TREGRUNNING Klar,

Grundanstrich mit

TREBITT Holzlasur im Farbton „ *Basiston - Holz* “

Zwischenanstrich mit

TREBITT Holzlasur

Schlussanstrich mit

TREBITT Holzlasur

Farbton nach Absprache.