

## Alternativ mit Sperrgrund

**Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung,  
wasserbasierend,  
deckend „getönt“ - seidenglänzend**

### **ALTERNATIVPOSITION**

#### **Zwischenanstrich SPERRGRUND bei hellen Farbtönen**

**Renovierungsbeschichtung auf Holzflächen, außen  
(nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk,  
Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä  
wasserbasierend, deckend „getönt“ seidenglänzend  
behandeln:**

\_\_\_\_\_  
(Bauteil) (Art und Beschaffenheit)

..... m<sup>2</sup>

.....

Untergrundvorbehandlung: Altanstrich auf Trag- und  
Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich  
entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden.  
Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz  
abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern.  
Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit  
JOTUN JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND  
Zusätzlicher Isolieranstrich mit  
KVIST og SPERREGRUNNING  
(mind. 120 µm Nassfilmstärke)  
Zwischenanstrich mit  
DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG  
Schlussanstrich mit  
DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG