

Alternativ mit Sperrgrund

**Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung,
wasserbasierend,
deckend „weiß“ - seidenglänzend**

ALTERNATIVPOSITION

Zwischenanstrich SPERRGRUND bei Weißtönen

**Renovierungsbeschichtung auf Holzflächen, außen
(nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B.
Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä
wasserbasierend, deckend „weiß“ seidenglänzend
behandeln:**

(Bauteil)

(Art und Beschaffenheit)

..... m²

Untergrundvorbehandlung: Altanstrich auf Trag- und
Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich
entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden.
Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz
abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern.

Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit
JOTUN JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND

Isolieranstrich mit
KVIST og SPERREGRUNNING
(mind. 120 µm Nassfilmstärke)

Zwischenanstrich mit
DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG weiß
Schlussanstrich mit
DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG weiß