

Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung DECKEND in Lasuroptik - wasserbasierend

DECKENDES RENOVIERSYSTEM

in Lasuroptik auf *Holzflächen*, außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä *mit wasserbasierendem System seidenglänzend behandeln:*

(Bauteil) _____ (Art und Beschaffenheit)

..... m²

.....

Untergrundvorbereitung: Altanstriche auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden. Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern.

Grundanstrich mit

JOTUN JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND

im Farbton „*Renogrund hell*“ (*bei hellen Lasurtönen*) oder

im Farbton „*Renogrund dunkel*“ (*bei dunklen Lasurtönen*)

Zwischenanstrich mit

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

Schlussanstrich mit

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

Farbton nach Absprache.