

Alternativ – mit Sperrgrund

**Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung
wasserbasierend,
deckend – matte Oberfläche**

ALTERNATIVPOSITION

Zwischenanstrich SPERRGRUND bei hellen Farbtönen

**Renovierungsbeschichtung auf Holzflächen, außen
(nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B.
Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä
wasserbasierend, deckend weiß/farbig, matt
behandeln:**

(Bauteil)

(Art und Beschaffenheit)

..... m²

.....

Untergrundvorbereitung: Altanstrich auf Trag- und
Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich
entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden.
Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz
abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern.

Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit
JOTUN JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND

Isolieranstrich mit

KVIST og SPERREGRUNNING

(mind. 120 µm Nassfilmstärke)

Zwischenanstrich mit

DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT

Schlussanstrich mit

DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT