

**Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung
Wasserbasierend, deckend „weiß“
seidenglänzend**

**RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN,
DECKEND - SEIDENGLÄNZEND**

Renovierungsbeschichtung auf *Holzflächen, außen* (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä *wasserbasierend, deckend „weiß“ seidenglänzend behandeln:*

(Bauteil) (Art und Beschaffenheit)

..... m²

.....

Untergrundvorbereitung: Altanstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden. Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern.
Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit JOTUN JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND
Zwischenanstrich mit DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG weiß
Schlussanstrich mit DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG weiß

ZUSATZPOSITION

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG weiß

..... m²

.....