

**Außenholz maßhaltig,
Renovierung in Lasuroptik
Lösemittelhaltig**

FENSTERRENOVIERUNG, in LASUROPTIK

**Renovierungsbeschichtung auf Holzfenster und -
außentüren (maßhaltige Holzbauteile) mit
Renoviersystem in Lasuroptik, seidenglänzend
überarbeiten:**

..... m²

.....

Untergrundvorbehandlung: Lasuranstrich auf Trag- und
Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich und
nicht intakten Dichtstoff entfernen und scharfe Kanten
runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz
abschleifen.

Intakten Lasuranstrich anschleifen und säubern. Offene
Eckverbindungen aufnuten.

Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit
JOTUN JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND
im Farbton „Renogrund hell“ (bei hellen Lasurtönen) oder
im Farbton „Renogrund dunkel“ (bei dunklen Lasurtönen)

Zwischenanstrich mit

TREBITT Holzlasur

Schlussanstrich mit

TREBITT Holzlasur

Farbton nach Absprache.

Fehlende Dichtstoffe fachgerecht ergänzen.