

Außenholz maßhaltig, Renovierung

Lösemittelhaltig, deckend

Verarbeitung nur durch gewerbliche Anwender

FENSTERRENOVIERUNG, DECKEND

**Renovierungsbeschichtung auf Holzfenster und -
außentüren (maßhaltige Holzbauteile)
deckend weiß/farbig, lösemittelhaltig bearbeiten:**

..... m²

.....

Untergrundvorbereitung: Altanstrich auf Trag- und
Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich und
nicht intakten Dichtstoff entfernen und scharfe Kanten
runden.

Vergräutes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz
abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern. Offene
Eckverbindungen aufnuten.

Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit
JOTUN TREGRUNNING Klar,

Grundanstrich der vorgenannten Stellen mit
DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

Zwischenanstrich mit
DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

Schlussanstrich mit
DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

Farbton nach Absprache.

Fehlende Dichtstoffe fachgerecht ergänzen.

ZUSATZPOSITION

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit
DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

..... m²

.....