

Außenholz maßhaltig, Renovierung Lösemittelhaltig, lasierend

FENSTERRENOVIERUNG, LASIEREND

**Renovierungsbeschichtung auf Holzfenster und -
außentüren (maßhaltige Holzbauteile) mit
lösemittelhaltiger Lasur seidenglänzend_überarbeiten:**

..... m²

.....

Untergrundvorbehandlung: Lasuranstrich auf Trag- und
Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich und
nicht intakten Dichtstoff entfernen und scharfe Kanten
runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz
abschleifen.

Intakten Lasuranstrich anschleifen und säubern. Offene
Eckverbindungen aufnuten.

Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit
JOTUN TREGRUNNING Klar,

Grundanstrich der vorgenannten Stellen und falls
erforderlich, gleichzeitig beilasieren mit

TREBITT Holzlasur

Zwischenanstrich mit

TREBITT Holzlasur.

Schlussanstrich mit

TREBITT Holzlasur.

Farbton nach Absprache.

Fehlende Dichtstoffe fachgerecht ergänzen.

ZUSATZPOSITION

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit
TREBITT Holzlasur

..... m²

.....