

# Malingsystem

## EN-KOMPONENTPRODUKTER

På nytt eller nedslipt skrog.

|   |           | GLASSFIBER                                                        | ALUMINIUM        | TRE                                                     | STÅL             |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Vask      | Høytrykksvask med ferskvann, om nødvendig avletting med Boatwash. |                  |                                                         |                  |
| 2 | Overflate | Våtsliping med P120 - P150                                        | Mekanisk sliping | Terrsliping med P80 - P150                              | Mekanisk sliping |
| 3 | Påfør     | AntiPest                                                          |                  | Clipper I (5-15 strek vått-vått til overflaten er mett) |                  |
| 4 | Påfør     |                                                                   |                  | Vinyl Primer                                            |                  |
| 5 | Påfør     | AntiPest                                                          |                  | Vinyl Primer                                            |                  |
| 6 | Påfør     | TopOne eller Shipolin                                             |                  |                                                         |                  |
| 7 | Påfør     | TopOne eller Shipolin                                             |                  |                                                         |                  |