

Sistema di verniciatura

Sopra legno nuovo o completamente carteggiato.

		SISTEMA MONOCOMPONENTE		
1	Pulizia	Lavare ad alta pressione con acqua dolce e sgrassare con BoatWash		
2	Preparazione	Carteggiare prima con carta abrasiva P90-180 e poi con P240-320		
3	Applicazione	Clipper I (5-15 strati bagnato su bagnato fino a completo assorbimento)		
4	Applicazione	Ravilakk	Clipper II	Benar Marine
5	Applicazione	Ravilakk	Clipper II	Benar Marine
6	Applicazione	Ravilakk	Clipper II	Benar Marine
7	Applicazione	Ravilakk	Clipper II	Benar Marine
8	Tipo di finitura	Finitura brillante oro	Finitura brillante trasparente	Finitura brillante trasparente

Per ottenere una brillantezza elevata, applicare una mano al giorno di Ravilakk o Clipper II, previa carteggiatura di ogni singola mano con carta abrasiva fine (P320-400).

Benar Marine può mostrare un certo grado di viscosità nel tempo, ma ciò non pregiudica le sue proprietà coprenti e il prodotto è sovrariverniciabile dopo 24 ore. L'applicazione può essere effettuata applicando strati molto sottili, a pennello, facendo particolare attenzione.

NB: I materiali come gli stracci per la pulizia, la carta e gli indumenti di protezione, ecc., se contaminati con il prodotto, possono bruciarsi spontaneamente alcune ore dopo l'uso. Per evitare il rischio d'incendio, tutti i materiali contaminati devono essere conservati in contenitori appositamente costruiti o in contenitori metallici con coperchi aderenti, a chiusura automatica. I materiali contaminati, devono essere rimossi dal luogo di lavoro alla fine di ogni giornata lavorativa e conservati all'esterno.